


Epoxidová živica-tmel

miesiteľná, univerzálna opravná hmota

WEICON Epoxidová živica-tmel je mnohostranne použiteľná, miesiteľná hmota, určená pre opravy, údržbárske práce a výrobu. Je to 2-zložkový tmel, ktorý tuhne za studena. Spracovanie tmelu je jednoduché. Tmel je vhodný pre utesňovanie, upevňovanie, lepenie a opravy. Po vytvrdnutí je možné mechanické opracovanie (vrtanie, brúsenie, frézovanie) a bez zvláštnej úpravy aj lakovanie.

WEICON Epoxidová živica-tmel dobre drží na kovoch, dreve, skle, gume, keramike, betóne a mnohých plastoch. WEICON Epoxidová živica-tmel je odolná proti benzínom, olejom, esterom, slanej vode a mnohým kyselinám a lúhom.



Oblasti použitia:

- utesnenie potrubí a nádrží
- upevnenie skrutiek a hákov
- opravy a renovácie zliatinových dielov
- dorobenie hriadeľov, klzných ložísk, čerpadiel a blokov
- obnova poškodených závitov
- výroba šablón a modelov pre 0-série
- opravy zliatin z hliníka, ľahkých kovov a vstrekovaných zliatin

Technické údaje

Základ:	Epoxidová živica s minerálnym plnivom
Farba podľa zmesi:	zelená
Pomer miešania:	1:1
Doba spracovania:	30 minút
Čas vytvrdnutia:	cca. 2 hodiny
Konečná pevnosť:	cca. 3 hodiny
Tlak - odolnosť*:	80 MPa
Ťah - odolnosť*:	30 MPa
Ohyb*:	56 MPa
E-modul*:	4.000 – 6.000 MPa
Shore D - tvrdosť*:	87
Zmena objemu:	0,005 %
Teplotná rozsah:	-35°C až +200°C
Skladovateľnosť pri izbovej teplote**:	24 mesiacov

* Stredná pevnosť pri +25°C podľa DIN 53281-83 (ASTM D 1002)

** Normálna klíma +23°C a 50% relatívnej vzdušnej vlhkosti (DIN 50014-23/50-2)




Balenie:	100 g dóza	obj. číslo:	10500100
	400 g dóza	obj. číslo:	10500400
	800 g dóza	obj. číslo:	10500800



Vzorka



Oprava tesniacích plôch v bloku labyrintového tesnenia



Dorobenie havarijnej nábebovej plochy v tesnení čerpadla



Renovácia krytu prevodovky



Vzorka

ALTIS Slovakia s.r.o.

Langsfeldova 3

SK-036 01 Martin

tel./fax: +421 (0)43-4220 258

tel.: +421 (0)43-4300530

www.weicon-sk.sk • info@weicon-sk.sk

Všetky údaje a doporučenia, ktoré sú uvedené v tomto prospekte, nie sú zárukou vlastností daného produktu. Tieto boli zostavené na základe našich skúseností a praktických skúseností a praktických skúseností. Nie sú zárukou, nemeieme zodpovednosť za ich použitie produktu a jeho spracovanie tam, kde nám nie sú známe špeciálne požiadavky užívateľa na podmienky jeho použitia. Zodpovednosť môžeme niesť len za naše vysokú kvalitu vykonávania príslušných skúšok - vlastností našich produktov a ich výsledky. Doporučujeme vykonať praktické skúšky, či vybraný produkt spĺňa požadované vlastnosti. Naša zodpovednosť je z tohto vylúčená. Za nesprávne a nám neznáme účely použitia našich produktov nese zodpovednosť sám používateľ.