

Opravné pásky



flexibilná, odolná a samo-spájajúca sa opravná páska pre vnútorné a vonkajšie použitie

Pružná, odolná a samovoľne sa spájajúca opravná páska z plastu, vystuženého sklenenými vláknami, pre rýchle núdzové opravy v interiéri, alebo exteriéri. Páska je impregnovaná špeciálnou živinou a aktivuje sa kontaktom s vodou.

Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a rýchlou aplikáciou a má veľmi silné adhezívne vlastnosti na takmer všetkých povrchoch. Už po 30 minútach je páska úplne vytvrdnutá a pružná. Po vytvrdnutí je možné pásku prebrúsiť a prelakovať.

Páska sa dá spracovať bez ďalších nástrojov a používa sa na spoľahlivé a trvalé opravy v priemysle, remesle, domácnosti, kempingu a v kutilstve.

Skladovanie

WEICON Opravné pásky skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Notvorené balenia môžu byť skladované pri teplotách +18 °C až +28 °C najmenej 24 mesiacov po dátume dodania.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia

10710515	Opravná páska 5 cm x 1,5 m
10711036	Opravná páska 10 cm x 3,5 m
10710536	Opravná páska 5 cm x 3,5 m

Doplňkové príslušenstvo

10530057	RS ST 115 MEĎ, 57 g
10531057	RS ST 115 AQUA, 57 g
10532057	RS ST 115 DREVO, 57 g
10533057	RS ST 115 OCEL, 57 g
10534057	RS ST 115 HLINÍK, 57 g
10535057	RS ST 115 TITAN, 57 g
10536057	RS ST 115 PLAST, 57 g
10537057	RS ST 115 BETON, 57 g
10538057	RS ST 115 NEREZ, 57 g
10539057	RS ST 115 MULTI, 57 g
52000035	Nožnice na káble No. 35

Technické údaje

Základ	polyuretán
Farba po vytvrdnutí	biela
Teplota pre spracovanie	+10 až +35 °C
Teplota pre vytvrdnutie	+6 až +40 °C
Doba spracovateľnosti pri +20 °C (+68 °F)	3 - 5 min.
Pevnosť na ručnú manipuláciu (35 % pevnosť) po	7 - 10 min.
Konečná pevnosť po	30 min.
Pevnosť v ťahu	35 N/mm²
Pevnosť na tlak	150 bar
Tvrdosť Shore D (ATSM D 1706)	70
Teplotná odolnosť	-50 až +120 krátkodobo +150 °C

Informácie o predbežnej úprave povrchu a spracovaní nájdete v návode na použitie.

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca www.weicon.ca

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko
autorizovaný predaj WEICON
phone 043 4300 530
info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it