

# Primer G



## Dostupné veľkosti balenia

10809050 Primer G, 50 g

## Doplnkové príslušenstvo

13955050 Primer Applicator

## Vhodný pre rôzne gumové materiály

2-zložkový Primer na predúpravu rôznych gumových materiálov a kovových povrchov pred použitím WEICON Urethan.

Základ	uretán
Farba	žltkastá, priehľadná
Pomer miešania podľa objemu (živica / tužidlo)	32:1
Obsah rozpúšťadla	40 - 60 %
Hustota zmesi	0,95 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita zmesi pri +20 °C (+68 °F) podľa Brookfield	40 mPa·s
Doba spracovania pri +20 °C (+68 °F)	15 min.
Nanesenie polyuretánu	po 30 až 60 min.

## Spracovanie

Primer G je 2-zložkový systém, ktorý je potrebné pred aplikáciou zmiešať. Za týmto účelom vytlačte celý obsah injekčnej striekačky do fľaše, potom ju zatvorte a dobre pretrepte po dobu približne 2 minút. Primer G naneste na čistý a suchý povrch, a rovnomerne ho rozotrite štetcom. Po cca. 30 - 60 minútach základný náter dosiahne manipulačnú pevnosť a je možné ho natrieť s WEICON Urethan 85. Počas aplikácie odporúčame okolitú teplotu +20°C a relatívnu vlhkosť nižšiu ako 85 %.

## Skladovanie

V neotvorenom originálnom balení a pri izbovej teplote (+23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) je možné WEICON Primer G skladovať 6 mesiacov.

## Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

### Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca www.weicon.ca

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko  
autorizovaný predaj WEICON  
phone 0915 447 613  
info@weicon-sk.sk  
www.weicon-sk.sk

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it