

# Hliník-sprej A-100



## vynikajúca protikorózna ochrana | odolný proti abrázii

WEICON Hliník-sprej A-100 je oteruvzdorný, odolný proti mnohým riedeným kyselinám a lúhom a proti klimatickým vplyvom. Obsahuje hliníkové pigmenty s čistotou cca. 99,5%.

WEICON Hliník-sprej A-100 ponúka vysoko kvalitnú protikoróznú ochranu pre všetky kovové povrchy.

WEICON Hliník-sprej A-100 je možné použiť v oblasti chladenia a ventilácie, vo vykurovacích systémoch, na potrubiach a skrinách strojov, na sklolaminátových dieloch karosérií, pri stavbe modelov, v reklame, pri výrobe hračiek a v mnohých ďalších oblastiach.

## Technické údaje

Farebný odtieň	hliníková metalíza, matná
Oblasť použitia	exteriér a interiér
Pojivo	akrylátová živica
Pigment	hliníkové pigmenty
Čistota pigmentu	cca. 99,5% Al
Podiel kovov v suchej vrstve	43 %
Merná hmotnosť g/cm <sup>3</sup>	0,9 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Doporučený základný náter	Zinkový sprej
Teplota pre spracovanie	+5 až +35, optimálna teplota +18 až +35°C
Spotreba pri 1,5x prekrytí do kríža	120 ml/m <sup>2</sup>
Hrúbka vrstvy pri 1,5x prekrytí do kríža	25 -35 µm
Suchý na dotyk po	10 min.
Vytvrdnutie po	4 - 6 hod.
Prelakovateľný po	4 - 6 hod.
Oteruvzdorný	áno
Mriežková skúška DIN 53151/ISO 2409	hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1
Skúška soľnou hmlou DIN EN ISO 1519	žiadne vlasové trhliny

### Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

Vrchný náter	nie je potrebné
Doba skladovania	24 mesiacov
Teplotná odolnosť	-50 až +800°C*
ISSA-Code	53.402.42
IMPA-Code	450814

\*Nie je odolný proti oderu od +350°C

## Predúprava povrchu

Vyčistíte a odmastíte povrchy pomocou WEICON Čistič povrchov.

## Spracovanie

Nádobu pred použitím potriať, až kým nebude zreteľne počuť miešaciu guľičku. Nastriekajte rovnomerne do kríža vo vzdialenosti približne 25 cm a pri izbovej teplote (približne +20°C). Suchý na dotyk po cca 10 min. a úplne vytvrdnutý po cca 4 - 6 hod.

## Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50°C.

## Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON produktami je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

## Dostupné veľkosti balenia

11050400 Hliník-sprej A-100, 400 ml

WEICON GmbH & Co.  
KG (Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0 info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088 info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON Middle East  
L.L.C. United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte  
Ltd Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca www.weicon.ca

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko  
autorizovaný predaj WEICON  
phone 0915 447 613  
info@weicon-sk.sk  
www.weicon-sk.sk

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti. Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997  
34 info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763 office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39)  
0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it