

Technické údaje

Dátum úpravy: 15.01.2021 - strana 1/1

AT-44 Allround-Spray

**AT-44 všestranný sprej s PTFE**

WEICON AT-44 je univerzálny sprej s PTFE a bez silikónu. Vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a veľmi nízkej hodnote súčiniteľa trenia zlučuje protikoroziu, ochranu, vodoodpudivosť, mazanie, konzerváciu a čistenie v jednom produkte.

AT-44 uvoľňuje zadreté klíny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických kontaktov vytlačá vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a uľahčuje prácu motorov vo vlhku, odstraňuje výzgové a škrípavé zvuky pántov, ložísk, vedení, kĺbov a spojok, čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva dlhodobo príľnavý tenký povlak, ktorý nemaže, nelepí ani nepriťahuje prach, ale ošetruje, chráni nástroje, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu.

Spracovanie

Nádobu pred použitím potriasť. AT-44 nastriekajte vo vzdialenosti cca 5 cm a nechajte pôsobiť približne 30 sekúnd.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad +50°C.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia

11250150 AT-44 Allround-Spray, 150 ml
11250400 AT-44 Allround-Spray, 400 ml

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Zápach | vanilka |
| Vlastnosti | mazací olej pre náročné podmienky, s PTFE |
| Bez silikónu | áno |
| Doba skladovania | 24 mesiacov |
| Farba | žltkastý |
| Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +40 °C | 21 mm ² /s |
| Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +100 °C | 4 mm ² /s |
| Odolnosť proti teplotám | -50 až +210 °C |
| ISSA-Code | 53.402.24 |
| IMPA-Code | 450830 |

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko
autorizovaný predaj WEICON
phone 043 4300 530
info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it