

WEICON CA-Aktivator



Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia

12500901 WEICON CA-Aktivator, 1 L

urýchľovač vytvrdzovania na báze heptánu pre kyanoakrylátové lepidlá WEICON

Aktivátor urýchľuje vytvrdenie kontaktných kyanoakrylátových lepidiel WEICON. Pri použití na savých podkladoch, ako napr. drevo, pena atď., a všetkých chemicky upravených povrchoch, napr. galvanizovaný kov atď., účinnosť Aktivátora je cca 1 minúta. Pre nesavé povrchy zostáva Aktivátor aktívny až 12 hodín. WEICON CA-Aktivator sa používa pri vysokoviskózných typoch kontaktných lepidiel WEICON, veľkých a hrubých vrstvách, savých a poréznych povrchoch, pasívnych materiáloch (alkalické povrchy ako pozinkované kovové diely) a nepriaznivé podmienky prostredia (nízke teploty, nedostatočná vlhkosť < 30 %).

Technické údaje

Bez silikónu	áno
Teplota pre spracovanie	+10 až +30 °C

Príprava povrchu

Predpokladom dokonalého lepenia sú čisté a suché lepené povrchy. Pred aktiváciou očistíte a odmastíte povrchy (napr. WEICON Čistič povrchov). Odporúčaná teplota pre spracovanie je od +10 °C až +30 °C. Pred použitím plechovku krátko pretrepte.

Spracovanie

Naneste sýto aktivátor na jeden z dvoch povrchov, ktoré sa majú lepiť. Pred spojením dielov je potrebné nechať aktivátor 30 sekúnd odvetrať. Na neaktivovaný povrch naneste rovnomerne dostatočné množstvo kyanoakrylátového lepidla a pod tlakom spojte diely, ktoré sa majú lepiť alebo upevňovať. Prebytočné zvyšky lepidla nastriekajte, nechajte vytvrdnúť a v prípade potreby odstráňte. CA-Aktivator sprej môže napadnúť lakované povrchy a termoplasty! Pred použitím skontrolujte kompatibilitu povrchu.

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámých účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

ALTIS Slovakia s.r.o.,
Slovensko
autorizovaný predaj
WEICON
phone 043 4300 530
info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk