

Primer K 200



pre nesavé a lakované plastové povrchy

Na prípravu nesavých povrchov plastov (ABS, tvrdé PVC, PA6.6, sklolaminát, SMC, PUR), lakovaných povrchov, kovov (hliník, oceľ, nerezová oceľ, mosadz, meď zinok, staniol) smaltov, keramiky, skla a elastomérov (EPDM).

Technické údaje

Základ	umelá živica s rozpúšťadlom
Hustota zmesi	0,77 g/cm ³
Spotreba na m ²	20 - 40 ml
Doba skladovania	12 mesiacov
Teplota pre spracovanie	+10 až +35°C
Lepidlo naneste najneskôr do	24 hod.
Farba	bezfarebný

Vhodné pre: elastické lepidlá a tesniace hmoty WEICON (okrem silikónov), WEICON Urethan, WEICON Easy-Mix PU 90 a PU 240

Predúprava povrchov

Povrchy, ktoré majú byť ošetrené, musia byť suché, čisté a bez prachu a mastnoty (napr. WEICON Čistič povrchov).

Spracovanie

WEICON Primer pred použitím poriadne pretrepte a následne naneste tenkú vrstvu čistou handričkou. Doporučený čas odparovania:

Primer M 100 minimálne 10 min., max. 24 hod.

Primer K 200 minimálne 10 min., max. 24 hod.

Primer S 300 minimálne 60 min., max. 4 hod.

Primer P 400 minimálne 10 min., max. 1 hod.

Primer E 500 minimálne 60 min., max. 8 hod.

Následné lepenie by malo prebehnúť v stanovenej lehote. Rešpektujte prosím minimálny čas odparovania. V prípade dlhšej doby skladovania alebo znečistenia lepených povrchov je potrebné lepené povrchy znova vyčistiť a znova aplikovať PRIMER. Pri neznámych druhoch materiálov je potrebné vyskúšať vhodnosť a kompatibilitu.

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nenesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

Skladovanie

V neotvorenom stave a pri izbovej teplote (+23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) je možné skladovať WEICON Primer 6 - 12 mesiacov, v závislosti od typu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia

13550225 Primer K 200, 250 ml