

GMK 2410



trvalo elastické a odolné proti vlhkosti

GMK 2410 lepidlo na báze polychloroprénu (CR) s vysokou počiatočnou príľnavosťou pre celoplošné flexibilné lepenie:

- guma na gumu

- guma na kov

WEICON GMK 2410 lepí tiež penovú gumu (neoprén), PE penu, kožu, filc, izolačné materiály, textil, drevo a mnohé plasty.

Lepidlo WEICON GMK 2410 nie je vhodné pre materiály ako polystyrolová pena, polypropylén, polyetylén, mäkká pena PVC umelá koža z PVC.

Technické údaje

Základ	polychloroprén (CR)
Farba	hnedastá
Hustota	0,93 g/cm ³
Viskozita	2.400 mPa·s
Spotreba	250 - 300 g/m ²
Doba zavädnutia	5 - 10 min.
Čas kontaktnej príľnavosti	10 min.
Konečná pevnosť	24 hod.
Teplota pre spracovanie:	+15 až +35 °C
Skladovateľnosť	12 mesiacov v neotvorenom balení
Teplotná odolnosť	-40 až +80 °C
IMPA-Code	815237/38

Predúprava povrchu

Materiály, ktoré sa majú lepiť musia byť čisté, suché, bez prachu alebo mastnoty (WEICON Čistič povrchov). Zdrsnenie povrchu zvyšuje účinnosť lepenia.

Spracovanie

Produkty pred použitím dobre premiešajte (GMK 2510: len lepidlo) a následne naneste rovnomerne štetcom alebo špachtľou (hladkou alebo s jemnými zubmi) tenkú vrstvu na lepené povrchy a rozotrite po celej ploche. Podľa druhu materiálu môže byť potrebné 2 - 3 tenké vrstvy. V závislosti na hrúbke vrstvy, teplote prostredia a vlhkosti vzduchu nechajte plochy s lepidlom 5 - 15 minút zavädnúť.

Na savých povrchoch (napr. plst') je potrebné po zavädnutí naniesť ďalšiu vrstvu lepidla. Keď sú povrchy suché, ale stále ešte na dotyk lepkavé, je potrebné tieto diely spojiť krátkym prudkým stlačením (napr. valčkom alebo kladivom). Po prekročení doby zavädnutia je potrebné naniesť novú vrstvu lepidla.

Nevytvrdnuté prebytočné lepidlo je možné odstrániť pomocou WEICON Čistič povrchov. Lepidlo a tužidlo minimálne 4 minúty dôkladne a bez bubliniek miešajte špachtľou alebo mechanickým miešacím zariadením pri nízkych otáčkach (max. 500 ot./min) v pomere 100:7 až po dosiahnutie homogénnej zmesi. Je potrebné namiešať len také množstvo, ktoré je možné včas spracovať.

Skladovanie

Pri izbovej teplote (+15°C až +25°C), v suchom, v uzavretom obale. Skladovateľnosť: 12 mesiacov v neotvorenom balení

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia:

16100185	GMK 2410 185 g
16100300	GMK 2410 300 g
16100350	GMK 2410 350 g
16100700	GMK 2410 700 g
16100905	GMK 2410 5 kg
16100925	GMK 2410 25 kg

Príslušenstvo:

10953001	Špachtľa, modrá, krátka
10953003	Špachtľa, modrá, dlhá
10953020	Špachtľa Flexy, kontúrová

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

ALTIS Slovakia s.r.o.,
Slovensko
autorizovaný predaj
WEICON
phone 043 4300 530
info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk