

AL-F



vysoko kvalitné všestranné mazivo | NSF-schválenie

WEICON AL-F je určené pre mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák, klzných vedení, vretien, vačkových hriadeľov, pružín, otvorených prevodoviek a v potravinárstve. Na základe špeciálnej receptúry, a z toho vyplývajúceho schválenia NSF, môže AL-F vplývať na zlepšenie bezpečnosti pracovísk a ochrany zdravia.



Technické údaje

Označenie (DIN 51502)	KLF 2K -30
Označenie konzistencie (DIN 51818)	NLGI-Trieda 2
Základ	Lítiové mydlo / Minerálny olej
Farba	biela
Hustota pri +20°C (+68°F) (DIN 51757)	0,9 g/cm ³
VKA-TEST (DIN 51350) na zvarenie	3,600 N
VKA-TEST (DIN 51350) na opotrebovanie	3.400 N
VKA-TEST (DIN 51350) Hodnota - Kalotten (1 min/1000 N)	0,8 mm
Otáčky	350.000
Penetrácia pri práci (DIN ISO 2137)	280 ± 15 1/10 mm
Odolnosť proti vode (DIN 51807)	1 - 90
Špecifická kapacita prenosu tepla (20°C)	1,832 J/(g·K)
Tepelná difúzivita (20°C)	0,317 mm ² /s
Tepelná vodivosť (ISO 22007-4) (20 °C)	0,524 W/m·K
Elektrická pevnosť (DIN EN 60243-1) (20°C)	7,8 kV/mm
Bod odkvapnutia (IP 396)	> 190 °C
Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +40 °C	100 mm ² /s
Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +100 °C	9 mm ² /s
Test korozívnej odolnosti EMCOR (DIN 51 802)	0 / 0

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámých účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

Splňa	NSF-H 2, LFGB § 31 u. § 5
Skladovateľnosť	24 mesiacov
Odolnosť proti teplote	-30 až +120 °C
ISSA-Code	53.052.30/31
IMPA-Code	450441/42/43

Predúprava povrchu

Očistite povrch.

Spracovanie

AL-F aplikujte rovnomerne.

Skladovanie

Uchovávajte tesne uzavreté v originálnom obale. Neskladujte spolu s oxidačnými činidlami. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, dobre vetranom mieste. Odporúčaná teplota skladovania: izbová teplota

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia

Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne, bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia

26550035	AL-F, 350 g
26550040	AL-F, 400 g
26550100	AL-F, 1,0 kg
26550500	AL-F, 5,0 kg
26550925	AL-F, 25,0 kg

Doplnkové príslušenstvo

10953001	Aplikačná špachtľa, krátka
10953003	Aplikačná špachtľa, dlhá

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca www.weicon.ca

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko
autorizovaný predaj WEICON
phone 043 4300 530
info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it