

Anti-Seize High-Tech



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636

bez obsahu kovov

WEICON Anti Seize „High-Tech“ je odolný proti vysokým teplotám, má vynikajúce separačné vlastnosti, neobsahuje kovy, je neutrálny k materiálom a má registráciu NSF.

Anti-Seize High-Tech je suchá mazacia pasta pre kovové skrutkové spoje a je vhodná najmä vtedy, keď pasty s obsahom kovov môžu vyvolať elektrolytické reakcie, alebo kde z optických, alebo zdravotných dôvodov nie je možné používať produkty s obsahom niklu, alebo iných kovov.

Technické údaje

Farba	biela	
Hustota	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm ³
Bez silikónu	áno	
VKA-TEST_zataženie	DIN 51350	3.600 N
VKA-TEST_zataženie zváraním	DIN 51350	3.800 N
VKA-TEST_hodnota kaloty	DIN 51350 (1min/1000N)	0,7 mm
Penetrácia maziva	DIN EN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Odolnosť proti vode	DIN 51807	1 - 90
Zataženie tlakom	230 N/mm ²	
Tepelná vodivosť	0,7 W/m-K	
Dielektrická pevnosť	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,4 kV/mm
Schválenia / usmernenia		
ISSA-kód	53.402.19	
MIL-Spec	zodpovedá	MIL-T-83523

Koeficient trenia

Koeficienty trenia, oceľ hladká (M10 | 10,9)

Celkové trenie	0,11 (min. 0,10)
Koeficient trenia závitů	0,12 (min. 0,10)
Koeficient trenia hlavy	0,10 (min. 0,09)

Koeficient trenia V4A (M10 | A4 70)

Celkové trenie	0,15 (min. 0,14)
Koeficient trenia závitů	0,15 (min. 0,13)
Koeficient trenia hlavy	0,15 (min. 0,14)

Koeficient trenia, oceľ galvanicky pozinkovaná (M10 | 10.9)

Celkové trenie	0,08 (min. 0,07)
Koeficient trenia závitů	0,09 (min. 0,08)
Koeficient trenia hlavy	0,07 (min. 0,06)

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10000221 Anti-Seize High-Tech, 400 ml, biela

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr