

## Zinkový sprej



Nonfood Compounds  
Program Listed R2  
Registration 156012



**dlhodobá katodická protikorózná ochrana | prelakovateľný |  
>1050 hodín v soľnej hmle podľa DIN EN ISO 9227**

WEICON Zinkový sprej je certifikovaný u TÜV a poskytuje dlhodobú katódovú ochranu proti korózii. Sprej vytvára rýchloschnúcu, príľnavú ochrannú vrstvu jemných zinkových vločiek. Pri skúške soľnou hmlou DIN 53167 a DIN 50021 nevykazovali kovové diely, ošetrené zinkovým sprejom WEICON, ani po viac ako 550 hodinách žiadne známky korózie. Zinkové vločky tvoria odolnú ochrannú vrstvu aj proti extrémnym vplyvom klímy a prostredia. Vďaka tomu spĺňa WEICON Zinkový sprej vyššie požiadavky než stanovuje DIN EN ISO 1461. WEICON Zinkový sprej je možné použiť ako vysoko kvalitný podklad pod protikoróznou ochranu, na náter zvarených spojov a vŕtaných otvorov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní a všade tam, kde je nutná ochrana proti korózii.

### Technické údaje

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Obsah kovu v suchom filme                      | ~70 %                 |
| Spotreba na 1,5 priečnej aplikácii             | ~ 2 m <sup>2</sup>    |
| Hrúbka vrstvy pri postupe 1,5 do križa cca.    | 30 - 50 µm            |
| Suché na prach                                 | 15 minút              |
| Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote | 24 mes.               |
| Vytvrdnutý po                                  | 10-12 hod.            |
| Hustota                                        | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |

### Schválenia / usmernenia

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| NSF      | R2 (FDA 21 CFR)                    |
| ISSA-kód | 53.402.06                          |
| IKS      | DIN EN ISO 9227-NSS / 1080 Stunden |
| MIL-Spec | zodpovedá MIL-T-83523              |

Upozornenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## Povrchová a protikorózná ochrana

### Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

### Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

### Dostupné veľkosti balenia

10000016 Zinkový sprej, 400 ml